



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co.,Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2507Z0138

防伪码: HY0L
防伪查询网址:
<http://report.gzfzs.com:821/Login.aspx>



第 1 页共 6 页

检验类别	委托检验				
客户认定信息	委托单位: 广州市第六中学 地址/电话: 广州市海珠区新港西路 179 号			商标:	
	生产单位: -----			-----	
	样品名称: 针织校服运动服(夏装) 颜色: 短袖: 白色、长裤: 深蓝, 样品数量: 壹套 材料成分: 上衣: 80%棉 20%聚酯纤维、长裤: 60%棉 40%聚酯纤维 安全技术类别: GB 31701 B 类, 样品状态: 正常				
收样日期	2025-07-15	检验检测日期	2025-07-15 ~ 2025-07-17	报告签发日期	2025-07-18
检测及判定依据	GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范(B 类)				
综合检测结论	-----				
检验结果	检验结果详见下页。				
备注	本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。				
报告免责声明	1.报告书未加盖本机构“检验检测专用章”无效。 2.对委托送检结果有异议的,应于报告书送达之日起十五日内提出。 3.检测结果仅对所检样品有效。 4.客户提供的信息(包括样品信息),本机构不对其真实性负责。				

批准: 陈晓光(高级工程师)

陈晓光



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2507Z0138

第 2 页共 6 页

检验结论

序号	检测项目	判定依据	单项判定
1	纤维含量(上衣主面料)	GB/T 29862-2013	符合
2	纤维含量(裤子主面料)	GB/T 29862-2013	符合
3	耐干摩擦色牢度(裤子主面料)	GB/T 31888-2015	符合
4	耐湿摩擦色牢度(裤子主面料)	GB/T 31888-2015	符合
5	耐汗渍色牢度(裤子主面料)	GB/T 31888-2015	符合
6	耐水色牢度(裤子主面料)	GB/T 31888-2015	符合
7	甲醛含量(裤子主面料)	GB 31701-2015	符合
8	pH 值(裤子主面料)	GB 31701-2015	符合
9	异味(裤子)	GB 31701-2015	符合
10	可分解致癌芳香胺染料(裤子主面料)	GB 31701-2015	符合

备注: -----,不判定

批准: 陈晓光 (高级工程师)

陈晓光





检测报告


TEST REPORT



No:2507Z0138

第 3 页共 6 页

	标准值及允差	实测值	单项判定
1	纤维含量(上衣主面料)(%) FZ/T 01057.2-2007,FZ/T 01057.3-2007,FZ/T 01057.4-2007, GB/T 2910.11-2009		符合
	棉: 80±5 聚酯纤维: 20±5	棉: 80.1 聚酯纤维: 19.9	
纤维含量百分率是指结合公定回潮率计算的含量百分率。			
2	纤维含量(裤子主面料)(%) FZ/T 01057.2-2007,FZ/T 01057.3-2007,FZ/T 01057.4-2007, GB/T 2910.1-2009		符合
	棉: 60±5 聚酯纤维: 40±5	棉: 60.5 聚酯纤维: 39.5	
纤维含量百分率是指结合公定回潮率计算的含量百分率。			
3	耐干摩擦色牢度(裤子主面料)(级) GB/T 3920-2008		符合
	≥3-4	4	
4	耐湿摩擦色牢度(裤子主面料)(级) GB/T 3920-2008		符合
	≥3	4	
5	耐汗渍色牢度(裤子主面料)(级) GB/T 3922-2013		符合
	变色(酸)	≥3-4	4-5
	沾色(酸)	≥3-4	4-5
	棉	≥3-4	4-5
	聚酯纤维	≥3-4	4-5
	变色(碱)	≥3-4	4-5
	沾色(碱)	≥3-4	4-5
	棉	≥3-4	4-5
	聚酯纤维	≥3-4	4-5
6	耐水色牢度(裤子主面料)(级) GB/T 5713-2013		符合
	变色	≥3-4	4-5
	沾色	≥3-4	4-5
	棉	≥3-4	4-5
	聚酯纤维	≥3-4	4-5





检测报告

TEST REPORT



No.2507Z0138

第 4 页共 6 页

	标准值及允差	实测值	单项判定
7	甲醛含量(裤子主面料)(mg/kg) GB/T 2912.1-2009		符合
	B 类≤75	未检出	
	未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限 20mg/kg。		
8	pH 值(裤子主面料) GB/T 7573-2009 【萃取液: 0.1mol/L KCl 溶液, 萃取液温度: 27℃】		符合
	B 类 4.0~8.5	6.6	
9	异味(裤子) GB 18401-2010 条款 6.7		符合
	无	无	
10	可分解致癌芳香胺染料(裤子主面料)(mg/kg) GB/T 17592-2024		符合
	禁用	未检出(详见附页)	
	未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限 5mg/kg。		





检测报告

TEST REPORT



No:2507Z0138

第 5 页共 6 页

检验项目及测试方法		实测值 (mg/kg)	技术要求 (mg/kg)	本项判定
● 可分解致癌芳香胺染料(裤子主面料) -GB/T 17592-2024				
化学文摘编号	致癌芳香胺名称			
92-87-5	联苯胺	未检出	≤20	符合
92-67-1	4-氨基联苯	未检出		
95-69-2	4-氯邻甲苯胺	未检出		
91-59-8	2-萘胺	未检出		
97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出		
99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出		
106-47-8	对氯苯胺	未检出		
615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	未检出		
101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出		
91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出		
119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出		
119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	未检出		
838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出		
120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出		
101-14-4	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出		
101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	未检出		
139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出		
95-53-4	邻甲苯胺	未检出		
95-80-7	2,4-二氨基甲苯	未检出		
137-17-7	2,4,5-三甲基苯胺	未检出		
90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出		
95-68-1	2,4-二甲基苯胺	未检出		
87-62-7	2,6-二甲基苯胺	未检出		
60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出		
备注	未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(5mg/kg)。			



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2507Z0138

第 6 页共 6 页

样品照片

